



Charakteristik

Natürliches Pflegemittel für Teak und andere fetthaltige Holzarten wie Lärche, Eukalyptus, Balau, Mahagoni oder Akazie.

- wasser- und schmutzabweisend
- mit UV-Schutz
- entfernt leichte Vergrauungen und Verschmutzungen
- frischt den Holzton auf
- belebt die Holzmaserung
- gegen viele Haushaltschemikalien beständig
- leicht zu verarbeiten

Anwendungsgebiete

Zur Imprägnierung und auffrischenden Pflege im Innen- und Außenbereich (z. B. Gartenmöbel oder Terrassen aus Hartholz).

Verarbeitung/Applikation

Auftragsmethoden: Streichen  Ballen 
 Auftragsmenge (g/m²): 60 40-50
 Ergiebigkeit (m²/Liter): 12 18
 (je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit, höherer Verbrauch auf rauen bzw. geriffelten Hölzern)

Technische Daten

Verdünnung: keine
 Verarbeitungsviskosität: gebrauchsfertig
 Viskosität: ~34 sek / DIN 3mm
 Dichte (g/cm³): ~ 0,800

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

staubtrocken: 1 Stunde
 überarbeitbar: über Nacht
 belastbar: 7 Tage

Reinigung

Sofort nach Gebrauch Werkzeuge mit CLOU EV-Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Reste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: mindestens 3 Jahre

Sicherheitshinweise

Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Daher sofort nach Gebrauch gründlich auswaschen oder in luftdicht verschlossenem Gefäß aufbewahren und entsorgen.

Prüfnormen

DIN EN 71, Teil 3 (für Spielzeug geeignet)

Bestellhinweise

Artikel-Nr.:

farblos 7504.00000
 rotbraun 7504.00001

CLOU®

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
Die zu behandelnde Fläche ggf. mit CLOU Teak-Reiniger vorreinigen und mit Schleifvlies glätten.

Verarbeitung/Applikation

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Vor Gebrauch gründlich aufschütteln.

Teaköl mit einem Pinsel oder weichen, sauberen Lappen 1-2mal dünn und gleichmäßig in Holzstrukturrichtung auftragen. Nach 10 Minuten nicht in das Holz eingezogene Öl mit einem Lappen abnehmen, um Klebstellen an der Oberfläche zu vermeiden.

Teaköl evtl. an unauffälliger Stelle ausprobieren, um z. B. die Verträglichkeit mit früher benutzten Ölen zu testen.

Trocknung

(bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte)

Trocknungszeit über Nacht bis zum nächsten Auftrag.

Behandelte Flächen vor Gebrauch gründlich durchtrocknen lassen (mindestens 24 Stunden, je nach Temperatur, Saugfähigkeit des Holzes und Luftfeuchtigkeit).

Besondere Hinweise

Geriffelte oder sägerauhe Hölzer nehmen aufgrund ihrer Oberflächenstruktur wesentlich mehr Material auf als glatte Flächen.

Niedrige Temperaturen wirken sich unter Umständen negativ auf die Aushärtung / Trocknung aus.

Zum Schutz vor Bläue, Schimmelpilz und Insektenbefall wird eine Vorbehandlung mit CLOU Holzschutz-Grundierung empfohlen.

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de.

